

# SDI



## GRIP SHEET<sup>®</sup>

<b>Grammage</b>	120 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de papier</b>	Recyclé
<b>Revêtement</b>	100% 2 Faces
<b>Dimensions</b>	1220 mm x 1016 mm (48" x 40")
	+/- 5mm (0.25")

### INFORMATION TECHNIQUE\*

<b>Grammage Produit Finis</b>	154 g/m <sup>2</sup>	NF EN ISO 536, 1996
<b>Épaisseur</b>	304 µm	NF EN ISO 534, 2005
<b>Résistance à l'éclatement</b>	462 kPa	NF EN ISO 2758, 2004
<b>Coefficient de Frottement</b>		NF Q 03-083, 1993
Direction de la Machine	27.9°	
<b>Perméabilité à l'Air</b>	17 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .Pas	
<b>Toxicité</b>	Nulle	
<b>Irritation</b>	Nulle	
<b>Réutilisable</b>	Oui	
<b>Recyclable</b>	Oui	

### Résistance à la rupture par traction

<b>Résistance</b>		NF EN ISO 1924.2, 1995
Direction de la Machine	7.83 kN/m	
Direction Transversale	3.8 kN/m	
<b>Longueur de Rupture</b>		
Direction de la Machine	5182 m	
Direction Transversale	2517 m	
<b>Allongement</b>		
Direction de la Machine	1.9%	
Direction Transversale	2.9%	

### INFORMATION DE L'EMBALLAGE

<b>Format de la palette</b>	1200 mm X 1000 mm (47,25" x 39,25")
<b>Quantité par Boîte</b>	35
<b>Quantité par Palette</b>	3 500
<b>Hauteur de la Charge</b>	Jusqu'à environ 1194 mm (47")
<b>Poids de la Charge</b>	Environ 682 kg (1500 lbs)
<b>Conditions d'Entreposage</b>	Insensible à la chaleur ou au froid Double pile lors de l'entreposage seulement

\* **Avis Important:** Considérant les caractéristiques du revêtement, les spécifications, particulièrement le coefficient de frottement, peuvent seulement être mesuré pour la version complètement recouverte (revêtement 2 faces). Les autres caractéristiques devraient être très similaire mais sont fournis à titre de référence seulement. Information fournis par Endupack SA.

Propriété de SDI Packaging Inc., 10310 Ray-Lawson Blvd., Anjou, QC, Canada H1J 1M1

